



WOOD FIX INDOOR

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBESKRIVELSE

Enkellim baseret på PVAc (polyvinylacetat) i dispersionsform samt tilsætningsmiddel. Den har meget høj vedhæftning på bl.a. træ, og man opnår limfuger med høj styrke og god varmebestandighed. Binder hurtigt og egner sig til limning uden pres såvel som i kold- eller varmpres.

ANVENDELSE

Først og fremmest til trælimninger, indendørs fugelimning, taplimning, finering, monteringslimning, rammelistesamling mm. Den egner sig også til mange andre limninger af cellulosematerialer som f.eks. pap, karton, tekstiler, træfiberplader mm.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Arbejdsmaterialerne skal være i god stand ved +18 til +20°C og vel tilpassede. 2. Påfør limen i et jævnt lag på den ene eller begge overflader, som skal sammenføjes. Lim på begge overflader giver den stærkeste limfuge. 3. Monterings tid, 0-5 minutter. Inden for denne tidsramme lægges materialedelene sammen, mens limen fortsat er våd. 4. Pres og hold limfugen under tryk, indtil en tilstrækkelig stærk limfuge dannes. Pres kan enten ske ved stuetemperatur eller ved højere temperatur, op til maks. +60°C. Den nødvendige presetid afhænger af flere faktorer såsom træets vandindhold, porøsitet, pressetemperatur mm.


SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som farligt eller brandfarligt. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Limtype	Enkellim
Bindemiddel	PVAc-dispersion
Opløsningsmiddel	Vand
Konsistens	10 000-12 000 cps, spindel 5/10 rpm, +20°C
Farve	Hvid
Densitet	1,07 g/cm ³
Tørstofindhold	46 ± 1 %
Limforbrug	150-200 g/m ²
Fortynder	Vand. Skal ikke fortyndes.
Brandfarlig	Nej
Opbevaring	+10 til +20°C i lukket forpakning.
Påføringshjælpemiddel	Valselimspreder, tandspartel, pensel
Rengøringsmiddel	Vand
Egenskaber efter påføring	
Farve	Mat
Fugtbestandighed	Klasse D2 i henhold til DIN EN 204

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

