



PURE FIX SUPER POWER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBESKRIVELSE

Pure Fix Super Power er en monteringslim uden opløsningsmiddel, med ekstrem høj begyndelses- og slutstyrke. Fæstner på de fleste materialer og kan anvendes både ude og inde. Kan i mange tilfælde erstatte skruer og søm, tåler frost og er overmalbar. Limen kan klare fugt og udendørsklima. Limen er næsten lugtfri.

ANVENDELSE

Pure Fix Super Power bruges der, hvor man ønsker en lim med umiddelbart monteringshug. For limning af badeværelsesdetaljer, taglister, stuk, byggeplader, spejle mm. Pure Fix Super Power giver en hård, men elastisk limfuge. Fæstner på de fleste materialer foruden PE, PP og teflon.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Pure Fix Super Power påføres med en håndsprøjte ved en temperatur mellem +5°C og +35°C. Det er vigtigt, at limen opbevares ved stuetemperatur før brug, da konsistensen ellers kan blive for tyk. Efter påføring skal en montering ske inden for 10 minutter (ved 20°C og 50% RF). Limen skal påføres i strenge, ikke som klumper. For det bedste resultat skal der være mindst 2-3 mm lim mellem materialerne, Efter påføring er der i de fleste tilfælde ikke behov for fiksering.


SIKKERHED

Produktets indehold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller miljøskadeligt. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialtype	Silane Modified Polymer (SMP)
Hærdningssystem	Hærder med luftens fugtighed
Densitet	ca. 1.5 kg/l
Arbejdstemperatur	+5°C til +40°C
Farve	Off-White
Rengøring	Ikke-hærdet lim fjernes med en ren klud fugtet med denatureret sprit. Hærdet masse fjernes mekanisk.
Opbevaring	Opbevares tørt ved temperaturer mellem +5°C og +25°C
Forbrug	Limstreng \varnothing 5 mm ca 50 lpm/L
Brandfarlig	Nej
Egenskaber efter påføring	
Overfladehærdning (20°C/50% R.F.)	15 minutter
Hærdningstid (20°C/50%R.F.)	ca. 3 mm på 1 døgn
Hårdhed Shore A (DIN 53505)	ca. 55
Langtidsbærende styrke	ca 30 ton/m ²
UV- og vejrbestandighed	Udmærket
Temperaturbestandighed	- 40°C til +90°C
Fugtbestandighed	Meget god for hærdet limfuge
Kemikaliebestandighed	God ved kontakt med fortyndede syrer og lud.
Overmalbar	Ja, med dispersionsmaling. Ved overfladebehandling med alkyd- og maling baseret på opløsningsmidler kan tørning forstyrres og forlænges. Prøvemaling anbefales.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

