



PERFECT SEAL DECORATION

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBEKRIVELSE

En-komponent vandbaseret, lugtsvag ikke-korroderende akryllatexmasse. Hurtigtørrende, pillesikker og overmalbar. Misfarver ikke de omgivende materialer.

ANVENDELSE

Til tætning og fugning indendørs i beton, træ, sten, tegl, gipsplader mm. Bagved loftslister og guldsokler for bl.a. at forhindre træk og lyddæmpning samt rundt om ventiler og rørgennemføringer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Sørg for at overfladerne er tørre og rene. Svage og porøse overflader primes med 1 del akrylfugemasse blandet med 2 dele vand. Den primede overflade skal være helt tør inden fugning. Hvis der er behov for det, lægges en fugebund med et godkendt fugebundsmateriale for at opnå det rette forhold mellem fugebredde og fugedybde. Brug fx Bostik Bottningslist. Fugebredden skal være mindst 4 mm og højst 20 mm. Fugemassen bør ikke påføres ved temperaturer under +10°C og ikke over 50 % relativ fugtighed. Fugemassen påføres med en fugepistol. Fugemassen skal påføres, så den fylder fugen helt ud. Pres fugemassen umiddelbart efter påføring så den får god kontakt med fugens sider. Glat derefter fugemassen ud med en fugepind, svamp eller spartel. For at opnå det bedste resultat må latexfugen ikke hæfte på fugebunden. Dette forhindrer fugen i at følge fugens bevægelser. Rengøring: Fjern overskydende fugemasse og rens med vand.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype	Akryllatex
Konsistens	Blød, smidig masse
Hærdningssystem/-måde	Fordampning af vand
Arbejdstemperatur	+10 til + 40°C
Opløsningsmiddel	Vand
Brandfarlig	Nej
Egenskaber efter påføring	
Skinddannelse	Indendørs 5-10 minutter ved +20°C
Tørring	ca 3 døgn (5x5 mm) ved +23°C og 50 % RF
Bevægelsesabsorption	±12,5 % af den oprindelige fugebredde
Temperaturbestandighed	-20° til +75°C
Ældningsbestandighed	Meget god i forhold til ozon og UV-stråler
Overmalbar	Ja, med plast- og alkydmaling, tidligst efter 24 timer. Ved maling med højfyldt maling er der risiko for, at malingen sprækker.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

