



PERFECT SEAL ALL SEASON

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-03-13

PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigt hærdende polyuretanskum til pistolpåføring eller håndholdt (tilhørende mundstykke). Består af fugtighedshærdende 1-komponents polyuretanskum, som kan bruges ved temperaturer ned til -10 °C. Ved påføring ekspanderer skummet kraftigt og danner et halvhårdt fyldskum. I hærdet tilstand er skummets celler stort set lukkede og effektivt varme- og lydisolerende. Skummet hærdner hurtigt under påvirkning af luftens fugtighed eller det omgivende materiale og bør derfor påføres, således at skummet kan ekspandere frit. En let fugtig overflade giver større skumvolumen og hurtigere hærdning. Det hærdede produkt er lugtfrit og har et lavt udslip.

ANVENDELSE

Beregnet til tætning og isolering i huse, både, campingvogne mm. Mellem karm/væg, væg/gulv, tag samt ved rørgennemføringer. Fæstner på de fleste byggematerialer (selv fugtige), men ikke på polyethylen og silikone eller teflon/PTFE. Undgå fedt og støvede overflader.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Rengør arbejdsoverfladen for støv, løse partikler, fedt, olie inden anvendelse. Brugsanvisning: 1. Ryst beholderen, inden arbejdet påbegyndes. Monter pistolen/mundstykket på beholderen og tryk let på aftrækkeren, så røret fyldes med skum. OBS! Forpakningen skal opbevares ved min. +5 °C inden anvendelse og vendes opad ved påføring. 2. Fugt overfladerne let med vand. 3. Fyld fugen op til ca. 40 - 50 % (pistol), 30 - 40 % (mundstykke). Let fugtede overflader øger skumvolumen. Skær overskud af efter hærdning. Skummet er klæbefrit efter ca. 12 min og bearbejdeligt efter ca. 30 min. Gennemhærdet efter ca. 12 timer. Rengøring: Acetone, hærdet skum mekanisk. Fugeskumpistolen rengøres med Bostik Foam Gun Cleaner.

SIKKERHED

Se produktets sikkerhedsdatablad for fuld information om arbejdsmiljø/arbejderbeskyttelse, forsigtighedsforanstaltninger og risici ved anvendelse. Det er vigtigt at anvende de medfølgende beskyttelseshandsker.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden anvendelse	
Bedste arbejdstemperatur	+20°C (forpakning og fugeoverflader)
Maks. arbejdstemperatur	+25°C (forpakning)
Maks. arbejdstemperatur	+30°C (fugeoverflader/klima)
Min. arbejdstemperatur	+5°C (forpakning)
Min. arbejdstemperatur	-10°C (fugeoverflader/klima)
Skummængde	ca. 13 liter (frit skummende ved 20°C og 50 % RF)
Type	1-komponent polyuretan fugeskum
Egenskaber efter anvendelse	
Ældningsbestandighed	God, må ikke udsættes for UV-lys efter påføring
Farve	Gul-Hvid
Fuldt hærdet	ca 12 timer, ved +23°C. ca 24 timer, ved+ 5°C.
Krympning	maks. 2 %
Lydisolerende	ca. 60 dB
Rengøring	Acetone. Hærdet skum mekanisk
Skærbar efter	ca. 30 min
Skinddannelsestid	ca. 12 min
Temperaturbestandighed	-40°C til +80°C (kortvarigt til +130°C)
Tilladt fugebevægelse	±5 %
Varmeledningsevne	ca 0,034 W/mK°

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

