



# GULVSPARTEL FIBER

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBEKRIVELSE

En miljøtilpasset, cementbaseret, fiberforstærket, selvnivellerende, vandfast og pumpbar gulvspartelmasse velegnet til specielt vanskelige undergulver eller hvor massen hurtigt skal forsynes med belægning. Giver normalt en færdig overflade uden behov for efterbehandling. Anbefalet lagtykkelse 4-20 mm. Produktet indeholder ikke kasein.

### ANVENDELSE

Er velegnet som underlag på f.eks beton, gips, fliser, træ mm. Produktet er velegnet som underlag for tæpper, linoleum, PVC, parket, klinker el. lign. i boliger, kontorer, sygehuse, skoler, daginstitutioner osv. og er udmærket til varmegulv. Ved lægning på andre underlag kontakt Bostik A/S.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlag: Sørg for at underlaget er fri for støv, snavs, olie, fedt, voks etc. samt er fast og hårdt uden blød beton, krakeleret overflade eller lignende. Evt. slamlag slibes eller fræses bort. Underlagets temperatur må ikke være under +10°C. Forbehandling: For at forbedre vedhæftningen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik Primer 6000. Primeren påføres på normalt sugende underlag blandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På klinker og sten skal overfladen slibes. Blanding: Til 25 kg pulver tilsættes 5 liter vand. Blanding foretages med blandemaskine eller en boremaskine forsynet med piskeris til en klumpfri og letflydende masse, vent 2-3 min. og rør igen. Anvend vand +5 til +20°C, Anvend ikke varmt vand, hvilket kan medføre for hurtig udtørring og sprækkedannelse. Massens temperatur bør ligge på +5 til +20°C. Påføring: Massen pumpes eller hældes ud på underlaget i baner op til 10 m og flyder sammen til en jævn og plan overflade. Det kan være nødvendigt i hjørner og på meget ujævne overflader at fordele massen med gittertromle eller tandspartel. Blandet masse bør anvendt inden 15 minutter. Tiden er dog afhængig af lagtykkelse, temperatur, samt underlagets fugtighed og sugsevne. Ved påføring af 2 lag skal det første lag være belægningsklart i henhold til nedenstående anvisning ligesom der skal primes mellem lagene. OBS! Ved solbestråling, høj temperatur, stærk ventilation eller andre faktorer, som kan fremskynde tørringen, skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring.

### SIKKERHED

Produktet indeholder cement og er irriterende. For yderligere information  se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Specialcement
Ballast:	Natursand
Lagtykkelse:	4-20 mm
Anvendelsestid:	15 min
Gangbar:	Ca. 1-3 timer, hvis temperaturen under tørretiden er min. +18°C
Kultrykholdfasthed:	Brinell 100 MPa
Vedhæftning:	> 1,0 MPa
Krympning:	<0,5%
Belægningsklar:	Efter 1 døgn ved lagtykkelse op til 10 mm, eller når RF (relativ fugtighed) er under tilladt værdi for den aktuelle belægning.
Forbrug:	Ca. 1,65 kg pulver pr. m <sup>2</sup> pr. mm tykkelse
Vandmængde:	20 vægt %, 0,20 liter pr. kg masse
Emballagestørrelse:	25 kg sæk
pH:	11-12
Bøjningstrykstyrke:	>10 MPa

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

