



www.sadolin.dk

Sadolin Colour Test

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Sadolin Colour Test er en maling, som hjælper dig med at vælge kulør ved ommaling eller nymaling. Malingen kan bruges på vægge, lofter og lignende, men kan kun anvendes som en farveprøve. Sadolin Colour Test kan ikke anvendes som afsluttende behandling.

Malingen anvendes kun indendørs. Hvis der skal prøvemales på indvendigt træværk eller udvendige flader, bør Sadolin Colour Test males op på f.eks. en papskive eller lignende. Anvend pensel eller malarulle ved påføring.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og støvfri. Grundmal evt. sugende flader ved behov. Påfør mal 2 gange med Sadolin Colour Test.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Binder: Copolymer

Glans: 7 - mat

Rækkeevne: 6-8 m²/l - 0,5 liter rækker til ca. 3-4 m².

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Påføring: Pensel, rulle,

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: BW Hvid, BM, BC

Emballage størrelse: 0,5 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25 g/l VOC

Sikkerhed: Ved silbning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.