

# Sadolin Sokkelmaling

Juli 2013

## Produktbeskrivelse

Sokkelmaling er en specielt udviklet maling til behandling af mursokler/fodmur. Den er nem at påføre og afgiver ingen generende fordampning af opløsningsmidler. Malingen giver en vejrmotstandsdygtig overflade, som lukker for indtrængning af vand (slagregn) og tillader vanddamp at slippe ud indefra (diffusionsåben).

## Forbehandling og grunding:

Underlaget skal være fast, rent, støvfrit, sammenhængende og fri for slam og løse sandkorn. Evt. begroning afrenses med Sadolin Husrens. Løs og dårligt hæftende maling afrenses. Fastsiddende maling rengøres. Blanke flader matslibes og aftørres.

## Grunding:

Nye, ubehandlede flader: Grundes med Grunder - puds og beton (se produktblad for denne vare).

## Færdigmaling:

Der færdigmales normalt 2 gange med Sokkelmaling.



## Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Binder:** Acryl Copolymer Dispersion  
**Glans:** 20 - halvmat  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 8 timer  
**Luft/Underlag temp:** Min +10°C Max +25°C  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortyning:** Vand. Max. 10 %  
**Farver/baser:** BW Hvid, Grå, Sort, BM, BC  
**Emballage størrelse:** 2,5 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 40 g/l VOC

**SIKKERHED:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*